



VECO INTERNATIONAL

---

## Descriptif plan vasque tous modèles gamme SACO

### Matériaux

---

Ensemble plan et cuve réalisé en matériaux composites CVR.

Composition du Composite Verre Résine :

- *Revêtement gel-coat de qualité sanitaire ISO NPG*
  - o *Ce gelcoat satisfait entre autre, aux tests aux chocs thermiques et à l'abrasion décrit dans la norme EN 14688 (rapport d'essais n°HES12-2603 9043 du CSTB).*

*Teinte blanc RAL 9016 ou équivalent*

*Changement teinte sur devis ( possibilités suivant nuancier RAL)*

*Certifié anti prolifération de bactéries suivant la norme ISO 846 A.*

*Le revêtement permet un écoulement plus rapide des liquides pour limiter l'encrassement des surfaces, limite l'apparition du calcaire.*

- *Renfort fibre de verre*
- *Matrice résine polyester*

**Option :** *Possibilité d'utiliser une résine classée feu-fumée version M1, prévoir une plus value.*

*Monolithique épaisseur 6 mm avec jupe et joues épaisseur 12 mm.*

*Kit trop plein de lavabo plastique blanc*

### **Caractéristiques des composites :**

- Bonne résistance aux chocs thermiques.
- Bonne résistance aux tâches.
- Bonne résistance aux rayures.

### **Valeurs mécaniques :**

- Résistance en traction en MPa : 60 – 150
- Module d'élasticité en MPa : 5000 – 15000

### **Implantation**

---

*A poser sur meuble*

### **Notice d'entretien**

---

#### **Entretien quotidien**

*Le CVR a une surface lisse et non poreuse, ce qui rend l'entretien aisé. Pour lui conserver tout son aspect, utiliser un nettoyant liquide à appliquer avec le côté doux d'une éponge.*

#### **Entretien épisodique**

*Les taches rebelles disparaissent à l'utilisation des crèmes abrasives, diluées à l'eau, étalées avec une éponge douce.*

*Les traces de calcaire s'enlèvent au vinaigre d'alcool chaud.*

*Les traces diverses : peinture, colle, vernis, s'enlèvent au diluant du commerce (Alcool à 90°, White Spirit, Acétone).*

### **ATTENTION ! NE PAS UTILISER DE DECAPANT A PEINTURE**

#### **Entretien exceptionnel**

*Les fines rayures de surface peuvent être éliminées en repolissant, avec des produits d'entretien pour l'argenterie, miroir ou un produit Polish carrosserie.*

*Les rayures légères ou traces de brûlures s'enlèvent en ponçant légèrement à l'aide d'un abrasif grade 1000/2000, le brillant est ensuite obtenu en polissant.*

*En cas d'incident important (éclat, rayure profonde) utiliser le kit de réparation dans la teinte de votre paillasse.*

### **ATTENTION**

*Ne pas utiliser de poudre à récurer, de tampons abrasifs, de brosses dures.*

*Ne pas utiliser de déboucheur (micro billes ou en paillettes) du fait d'un dégagement de chaleur important (130°)*

*Ne pas utiliser de décapant à peinture.*

### **SANICOMPO**

**Espace Crescendo - 14, boulevard Renaudet - 65 000 TARBES - Tel: 05 62 37 73 71 - Fax: 05 62 56 94 80**

